



EKOPONS GENLEŐTİRİLMİŐ PERLİT

Teknik Özellikleri

A. FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Yıđın Yođunluđu	: 65 kg/m ³
pH	: 6.50 – 7.00
Gözeneklilik	: % 85

B. KİMYASAL ÖZELLİKLER

SiO ₂	: 64.79 %
Al ₂ O ₃	: 12.00 – 16.00 %
K ₂ O	: 3.52 %
Na ₂ O	: 1.51 %
Fe ₂ O ₃	: 0.50 – 1.45 %
CaO	: 0.20 – 0.50 %
MgO	: 0.03 – 0.20 %
TiO ₂	: 0.03 – 0.20 %
Fosfor	: 0.01 %
Kızdırma Kaybı	: 4.83 %

Ekopons Madencilik San. ve DıŐ Tic. A.Ő. 'ye ait ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, akredite olarak yapılan analiz yöntemleri sonucunda elde edilen tipik veya ortalama deđerleri temsil etmekte ve normal üretim varyasyonlarına tabidir.

Yukarıda belirtilen deđerler ortalama olarak belirtilmiŐ olup, deđişiklik gösterebilir.

EKOPONS MADENCİLİK SANAYİ VE DIŐ TİCARET A.Ő.

Mistral Ofis Binası Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı No:15 Kat: 18 Konak / İZMİR

Tel : +90 (232) 477 77 77

Fax : +90 (232) 489 44 38

E-Mail : info@ekopons.com.tr